

1370-CPD-0054
1370**LOTUS PE 4 T**

Edition n.: BT-4

Références Techniques
EN 13707**Description**

Membrane d'étanchéité constituée d'armature en polyester composite pré-couplé avec des fibres de verres stabilisantes ⁽¹⁾ et d'un mélange en bitume polymère APP.

Utilisation

Revêtement d'étanchéité pour support apparent ou sous protection rapportée.

Mise en œuvre

Au chalumeau propane

Composition ⁽²⁾

Armatures : polyester stabilisé + Fibre de verre – 160 g/m²

Liant : Bitume - polymère APP

Finition surface : Sablé

Finition sous face : Film thermo fusible

Substance dangereuse : Aucune

Stockage

Rouleaux à stocker debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ⁽³⁾

Caractéristiques de la membrane	EN Norme	Unités	Valeurs	Tolérance
Dimensions	1848-1	m	10 x 1	≥
Epaisseur	1849-1	mm	4	± 5%
Etanchéité à l'eau	1928-B	kPa	60	≥
Souplesse à basse température	1109	°C	-5	≤
Résistance au fluage à température élevée	1110	°C	+ 140	≥
Propriété en traction : force maximale	12311-1	N/5cm	650/450	± 20%
Propriété en traction : allongement maximale	12311-1	%	35/40	± 15
Stabilité dimensionnelle	1107-1	%	0.3	≤
Résistance au poinçonnement statique	12730/B	kg	15	>
Résistance au choc	12691/B	mm	800	≥
Résistance à la déchirure au clou	12310-1	N	150	± 30%
Résistance au pelage des joints	12316-1	N/5cm	40	± 20
Caractéristiques du mélange				
Bille - anneau (TBA)	EN 1427	°C	150	± 3.5
Pénétration (60°)	EN 1426	mm ⁻¹	60	± 20

Notes :

⁽¹⁾ Equivalent double armature

⁽²⁾ A titre indicatif

⁽³⁾ En conformité aux normes applicables et aux G.L. AISPEC-MBP

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl - Via Rita Atria, 8
10079 Mappano (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99
imper@imper.it - www.imper.it