

Nouveau!

PERLAMUR KRAFT 4040

By ROCKAL

LAINE DE ROCHE THERMO-ACOUSTIQUE


EP:40mm D:40kg/m³

Panneau isolant en laine de roche, rigide, revêtu d'un pare-vapeur kraft.



APPLICATION PRINCIPALE

PERLAMUR KRAFT est utilisé pour l'isolation des parois verticales (double cloison, contre cloison, mur mitoyen).

		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
		PERLAMUR PRO KRAFT 4070(pare-vapeur kraft)			
Propriétés	Symbol	Unité	Tolerance	TS EN 13162	Std
Densité	D	Kg/m ³	(+,-)% 10	40	EN 1602
Longueur	l		(+,-)%2	1200	EN 822
Largeur	B	mm	(+,-)%1.5	600	EN 822
Stabilité dimensionnelles	DS (T+)	mm	%	< 1	EN 1604
Epaisseur	d _N	mm	(-3 , +5)	40	EN 823
Conductivité thermique (10°C)	λ	W/mK		0.038	EN 12667
Réaction au feu	R _o			A1	ASTM E136
Résistance thermique	R	m ² K/W		1.10	EN 13162
Température max		°C		750	ASTM C411
Point de ramollissement		°C		1150	ASTM C411
Certificats	CE, ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 18001 , ISO 50001				